

**Сравнительная таблица показателей ГОСТ 7657-84 и  
DIN 51749**

| ГОСТ 7657-84  |                 |                  |                  |              |              | DIN 51749      |
|---|-----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| Наименование<br>показателя                                  | Норма для марки |                  |                  |              |              |                |
|   | марка<br>"А"    |                  | марка<br>"Б"     |              | марка<br>"В" |                |
|   | Высший<br>сорт  | 1-<br>ый<br>сорт | 1-<br>ый<br>сорт | 2-ой<br>сорт |              |                |
| Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup> , не менее           | 0.37            | 0.37             | не нормируется   |              |              | не нормируется |
| Массовая доля золы, %, не более                             | 2.5             | 3.0              | 2.5              | 3.0          | 4.0          | 6.0            |
| Массовая доля нелетучего углерода, %, не менее              | 90              | 78               | 88               | 77           | 67           | 78             |
| Массовая доля воды, %, не более                             | 6               | 6                | 6                | 6            | 6            | 8              |
| Массовая доля угля с зернами в местах погрузки, %, не более |                 |                  |                  |              |              |                |
| размером не менее 25 мм                                     | 5               | 5                | не нормируется   |              |              |                |
| размером не менее 12 мм                                     | 5               | 5                | 7                | 7            | 7            | 20             |
| Массовая доля головней, %, не более                         | -               | 2                | -                | 2            | 2            | -              |
| Масса 1 дм <sup>3</sup> угля, гр, не менее                  | 210             | 210              | не нормируется   |              |              | не нормируется |

\* Требования российского ГОСТ к качеству древесного угля значительно жестче DIN-норм.